

R13-00 弹性抗污工程内墙漆

产品介绍

本产品采用具有核壳结构的丙烯酸乳液和优质进口原料制成。透过特殊的配方设计，形成了优异的漆膜质感和抗污性能，以及弥补墙体细微裂缝。适合于混凝土、石膏板等各种内墙基面的高档装饰。

技术指标

主要成膜物质：核壳结构的丙烯酸乳液

容器中状态：无硬块，搅拌后呈均匀状态

光泽：哑光

颜色：白色、可调色

耐擦洗性：>5000 次

理论涂布面积：10-12m²/KG/ 遍(干膜厚度 30um)

(实际涂布面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而不同于上述范围)

干燥时间 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]：表干小于 2 小时

产品特点

- 弥盖墙面微裂纹。
- 漆膜致密耐磨。
- 强效抗污。
- 抗碱防霉。

施工方法及稀释比例(质量比)

工 具：漆刷、辊筒、喷枪。

刷涂、辊涂、喷涂，用清水稀释。

稀释比例：5-20%。

涂装间隔 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]：至少 4 小时

推荐体系

部 位	涂料名称	涂装道数	干膜厚度(微米/层)
墙体	批刮内墙腻子	2-3	
底漆	水性内墙抗碱底漆	1	25
面漆	弹性抗污工程内墙漆	2-3	30

标准包装：20kg

保质期：常温室内密封储存，保质期 24 个月。

执行标准：

JG/T 172 《弹性建筑涂料》

HJ 2537 《环境标志产品技术要求 水性涂料》

GB 18582 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

表面处理

- 新的混凝土或水泥砂浆墙面冬季保养四周,夏季保养三周以上。
- 旧墙有剥落、空鼓现象,须铲除其相关部位,施工一道封闭底漆,再刮涂内墙通用型腻子,打磨平整并养护7天以上。
- 若墙面出现粉化,可以用高压水枪去除粉化层,施工一道封闭底漆,然后施工。
- 发霉墙面先涂刷一遍防霉抗藻剂,24小时后用清水清洗,干燥后施工一道透明封闭底漆。不平整的地方用腻子找平,打磨平整并养护三天以上,再进行底漆和面漆的施工。
- 确保墙面没有渗水现象。
- 基层必须平整、牢固、清洁无油污,基材含水量应小于10%,PH值低于10。

注意事项

- 施工前充分搅匀,按现场的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度。
- 保养时间 [(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]: 4h 以上,低温、高湿环境会适当延长。
- 勿在低温或潮湿的天气(气温低于5 C或相对湿度大于85%)施工,以免影响涂装质量。
- 本品系水性涂料,应该避免有机溶剂污染。

安全事项

- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨墙面及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工,请配置适当呼吸设备。

环保措施

- 弃置油漆废物应符合地方环保要求。
- 意外泄漏时,应用沙土等惰性材料吸收后,按环保规定处置。

急救方法

溅入眼睛: 以大量清水冲洗,并到医院就诊。

接触皮肤: 建议用清洁布及肥皂水擦洗。

不慎入口: 用清水漱洗口腔,并到医院就诊。

储运须知

- 储运时保持产品罐盖向上。
- 储运温度不低于0 C,以防冻结。
- 密闭存于阴凉干燥处。
- 置于小孩不易触及的地方。