

# R15-00 抗菌净味工程内墙漆

## 产品介绍

本产品采用紫荆花创新净味技术,气味清新,为您创造健康环保的自然纯净空间。独特的紫荆花表面固化技术,使漆膜更加致密,具有优异的耐洗刷功能,粘附其上的污渍用水或家用清洁剂便可轻松擦去,保证墙面光洁如新。同时它还具备优异抗菌功能,全方位保护您的健康。该产品适用于室内天花板、石墙、水泥墙、腻子等表面涂装,特别适用于医院、学校、幼儿园、餐厅、食品厂等抗菌功能要求高的内墙涂装。

## 技术指标

主要成膜物质: 优质丙烯酸聚合物乳液

容器中状态: 无硬块,搅拌后呈均匀状态

光泽: 哑光

颜色: 白色、可调色

耐擦洗性: >5000 次

理论涂布面积: 10-12m<sup>2</sup>/KG/ 遍(干膜厚度 30um)

(实际涂布面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而不同于上述范围)

干燥时间 [ 温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)% ]: 表干小于 2 小时

## 产品特点

- 超低VOC含量, 纯净家居空间。
- 净味配方, 气味清新。
- 独特的表面固化技术, 具有优异耐洗刷和抗污功能。
- 优异耐水, 高效抗碱。
- 优异抗菌, 高效杀灭各种葡萄球菌和大肠杆菌等。
- 遮盖力好, 更多涂刷面积。

## 施工方法及稀释比例(质量比)

工 具: 漆刷、辊筒、喷枪。

刷涂、辊涂、喷涂,用清水稀释。

稀释比例: 5-20%。

涂装间隔 [ 温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)% ]: 至少 4 小时

### 推荐体系

部 位	涂料名称	涂装道数	干膜厚度(微米/层)
墙体	批刮内墙腻子	2-3	
底漆	水性内墙抗碱底漆	1	25
面漆	抗菌净味工程内墙漆	2-3	30

标准包装: 20kg

保质期: 常温室内密封储存, 保质期 24 个月。

执行标准:

GB/T 9756 《合成树脂乳液内墙涂料》 优等品

HJ 2537 《环境标志产品技术要求 水性涂料》

GB 18582 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

HG/T3950 《抗菌涂料》

## 表面处理

- 新的混凝土或水泥砂浆墙面冬季保养四周,夏季保养三周以上。
- 旧墙有剥落、空鼓现象,须铲除其相关部位,施工一道封闭底漆,再刮涂内墙通用型腻子,打磨平整并养护7天以上。
- 若墙面出现粉化,可以用高压水枪去除粉化层,施工一道封闭底漆,然后施工。
- 发霉墙面先涂刷一遍防霉抗藻剂,24小时后用清水清洗,干燥后施工一道透明封闭底漆。不平整的地方用腻子找平,打磨平整并养护三天以上,再进行底漆和面漆的施工。
- 确保墙面没有渗水现象。
- 基层必须平整、牢固、清洁无油污,基材含水量应小于10%,PH值低于10。

## 注意事项

- 施工前充分搅匀,按现场的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度。
- 保养时间 [(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]: 4h 以上,低温、高湿环境会适当延长。
- 勿在低温或潮湿的天气(气温低于5 C或相对湿度大于85%)施工,以免影响涂装质量。
- 本品系水性涂料,应该避免有机溶剂污染。

## 安全事项

- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨墙面及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工,请配置适当呼吸设备。

## 环保措施

- 弃置油漆废物应符合地方环保要求。
- 意外泄漏时,应用沙土等惰性材料吸收后,按环保规定处置。

## 急救方法

溅入眼睛: 以大量清水冲洗,并到医院就诊。

接触皮肤: 建议用清洁布及肥皂水擦洗。

不慎入口: 用清水漱洗口腔,并到医院就诊。

## 储运须知

- 储运时保持产品罐盖向上。
- 储运温度不低于0 C,以防冻结。
- 密闭存于阴凉干燥处。
- 置于小孩不易触及的地方。