

# R35-99 水性硅丙外墙罩面漆（高光）

## 产品介绍

水性硅丙外墙罩面漆(高光)选用优质硅丙聚合物乳液及助剂精制而成,具有优异的耐候性、耐沾污性。适用于已处理的水泥砂浆、砖墙、外保温等基材表面涂装的罩面,尤其适合真石漆、砂壁漆、多彩涂料等厚质涂层罩面。

## 技术指标

主要成膜物质: 优质硅丙聚合物乳液

容器中状态: 无硬块,搅拌后呈均匀状态

光泽: 高光

耐碱性: 48 小时无异常

耐水性: 96 小时无异常

干燥时间 [ 温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)% ] / 表干: 不大于 2 小时

重涂时间 [ 温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)% ]: 最少间隔 4 小时

理论涂布面积: 8-10m<sup>2</sup>/kg/ 遍(干膜厚度 25um)

(实际涂饰面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而不同于上述范围)

## 产品特点

- 优异的保光、保色性能。
- 耐水、耐碱、抗沾污性好。
- 光泽高, 悦目华贵。
- 高透明度, 使保护层色彩、纹理清晰逼真。

## 施工方法及稀释比例(重量比)

刷涂、辊涂、喷涂施工。

稀释比例: 10-20%。

## 推荐体系

施工工序	涂料名称	涂装道数	干膜厚度(微米/层)
墙体处理	---	---	---
腻子找平	外墙通用型腻子	2-3	1000
底漆	油性或水性底漆	1	25
中涂漆	中涂漆	1	--
面漆	水性硅丙外墙罩面漆(高光)	1 或以上	25

标准包装: 16KG

保质期: 常温室内密封储存, 保质期 24 个月。

执行标准:

HJ 2537 《环境标志产品技术要求 水性涂料》

GB24408 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

## 表面处理

- 新建混凝土或者抹面砂浆等墙体基面须养护时间：夏季三周以上，冬季四周以上。
- 确保墙面没有渗水现象。
- 基层必须平整、牢固、清洁无油污，底材含水量应小于 10%，PH 值低于 10。
- 旧墙有剥落、空鼓现象，须铲除其相关部位，施工一道封闭底漆，再刮涂外墙腻子，打磨平整并养护三天以上，再进行底漆、中层漆和面漆的施工。
- 墙面出现粉化，可以用高压水枪去除粉化层，干透后再进行底漆、中层漆和面漆的施工。
- 发霉墙面先涂刷一遍防霉抗藻剂，24 小时后用清水清洗，干透后施工一道透明封闭底漆。不平整的地方用腻子找平，打磨平整并养护三天以上，再进行底漆、中层漆和面漆的施工。

## 注意事项

- 中涂漆干透后方可罩面施工。
- 施工前充分搅匀。
- 施工时要刷涂、辊涂或喷涂均匀，否则容易造成发花现象。
- 勿在低温或潮湿的天气(气温低于 5℃或相对湿度大于 85%)施工，以免影响涂装质量；大风或雨天不能施工。
- 保养时间 [ 温度(23±2)℃ / 相对湿度(50±5)% ]：24h 以上，低温、高湿环境会适当延长。

## 安全事项

- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨墙面及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工，请配置适当呼吸设备。

## 环保措施

- 弃置油漆废物应符合地方环保要求。
- 意外泄漏时，应用沙土等惰性材料吸收后，按环保规定处置。

## 急救方法

溅入眼睛：以大量清水冲洗，并到医院就诊。

接触皮肤：建议用清洁布及肥皂水擦洗。

不慎入口：用清水漱洗口腔，并到医院就诊。

## 储运须知

- 储运时保持产品罐盖向上。
- 储运温度不低于 0℃，以防冻结。
- 密闭存于阴凉干燥处。
- 置于小孩不易触及的地方。