

R40-00 浮雕中涂漆

产品介绍

浮雕中涂漆是以改性丙烯酸乳液为基料,配制填料、助剂,经合理工艺加工而成的骨浆,是一种立体复层建筑涂料的主层造型涂料;配套底漆、面漆,适用于混凝土面、水泥砂浆抹灰面、石膏板、木板、纤维板等基材表面的艺术装饰与保护,如住宅、别墅、公寓、酒店、商店、办公楼等建筑物内外墙体装饰与保护。

技术指标

主要成膜物质: 改性丙烯酸乳液

光泽: 哑光

颜色: 白色

干燥时间 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%] / 表干: 不大于 4 小时

重涂时间 [温度(23±2) C / 相对湿度(50±5)%]: 最少间隔 24 小时

参考用量: 大点 1.5—1.7kg/m² 中点 1.3--1.5kg/ m² 小点 0.8--1.2kg/m²

(实际涂覆面积因施工方法、喷点疏密程度及施工环境不同而不同于上述范围)

产品特点

- 高固体含量,干燥收缩小,造型饱满。
- 涂膜与基材粘结强度高,硬度高。
- 涂膜耐久性好,遇水不发软。
- 优异的防水、抗碱、抗泛白性能。
- 施工性能优良,适合多种造型施工。
- 广谱适用性,与水性、油性面漆配套使用均可。
- 绿色建材环保健康型产品、水性无毒。

施工方法及稀释比例

特殊喷枪喷涂施工或喷涂后使用硬塑辊蘸 200# 溶剂油或煤油后压平。

一般不用加水直接施工;根据施工时温度、底材吸水量和施工要求等情况的不同,需要加水时,加水量控制在 0-5%(重量比),建议用户在施工前进行测试。

推荐体系

实色漆罩面工艺

施工工序	涂料名称	涂装道数	干膜厚度(微米/层)
墙体处理	---	---	---
腻子找平	外墙通用型腻子	2-3	1000
底漆	外墙底漆	1	25
中层漆	浮雕中涂漆	1	---
面漆	外墙墙面实色漆	2-3	30

标准包装: 20KG/22KG

保质期: 常温室内密封储存,保质期 12 个月。

配套系统执行标准:

GB/T9779 《复层建筑涂料》

HJ 2537 《环境标志产品技术要求 水性涂料》

GB24408 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

表面处理

- 新建混凝土或者抹面砂浆等墙体基面须养护时间：夏季三周以上，冬季四周以上。
- 确保墙面没有渗水现象。
- 基层必须平整、牢固、清洁无油污，底材含水量应小于 10%，PH 值低于 10。
- 旧墙有剥落、空鼓现象，须铲除其相关部位，施工一道封闭底漆，再刮涂外墙腻子，打磨平整并养护三天以上，再进行底漆、中层漆和面漆的施工。
- 墙面出现粉化，可以用高压水枪去除粉化层，干透后再进行底漆、中层漆和面漆的施工。
- 发霉墙面先涂刷一遍防霉抗藻剂，24 小时后用清水清洗，干透后施工一道透明封闭底漆。不平整的地方用腻子找平，打磨平整并养护三天以上，再进行底漆、中层漆和面漆的施工。

注意事项

- 施工前充分搅匀。
- 基面不能太疏松，底漆无露涂。
- 浮雕中涂漆由于是厚质涂层，施工后，实际干燥时间较长，夏、秋季 1 天以上，春、冬季 2 天以上，方可涂装水性外墙面漆；如需涂刷油性等致密面漆，建议中涂漆施工后，夏、秋季干燥 2 天以上，春、冬季干燥 4 天以上，确保中层料完全干燥(含水率 <8%)，否则可能因中涂层所含水分较多蒸发产生向外推力，引起面漆起鼓现象。
- 保养时间 [温度(23±2) °C / 相对湿度(50±5)%]：24h 以上，低温、高湿环境会适当延长。
- 勿在低温或潮湿的天气(气温低于 5 °C 或相对湿度大于 85%)施工，以免影响涂装质量；下雨或大风天气禁止施工。

安全事项

- 施工及待干过程中保持空气流通。
- 打磨墙面及涂装时应采取适当防护措施。
- 在不良通风环境下施工，请配置适当呼吸设备。

环保措施

- 弃置油漆废物应符合地方环保要求。
- 意外泄漏时，应用沙土等惰性材料吸收后，按环保规定处置。

急救方法

溅入眼睛：以大量清水冲洗，并到医院就诊。

接触皮肤：建议用清洁布及肥皂水擦洗。

不慎入口：用清水漱口，并到医院就诊。

储运须知

- 储运时保持产品罐盖向上。
- 储运温度不低于 0 °C，以防冻结。
- 密闭存于阴凉干燥处。
- 置于小孩不易触及的地方。